



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 254 820
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 87106359.0

(51)

Int. Cl. 4: **C06B 45/10** , **C06B 23/00** ,
C06B 21/00

(22)

Anmeldetag: 30.04.87

(30)

Priorität: 26.07.86 DE 3625412

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.02.88 Patentblatt 88/05

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB SE

(71)

Anmelder: **Messerschmitt-Bölkow-Blohm**
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Robert-Koch-Strasse
D-8012 Ottobrunn(DE)

(72)

Erfinder: **Kleinschmidt, Ernst, Dr.**
Schillerstrasse 15
D-8898 Schrobenhausen(DE)

(54)

Verfahren zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs.

(57)

Zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs werden der Explosivstoff, ein Kunststoffpulver mit einem Gehalt an einem Material mit hoher spezifischer Oberfläche, wie Ruß, sowie ein Lösungsmittel mit einem Knetter vermischt.

EP 0 254 820 A2

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs, insbesondere in granulierter Form, bei dem der Explosivstoff, der Kunststoff und ein Lösungsmittel für den Kunststoff vermischt werden, worauf das Lösungsmittel entfernt und die zurückbleibende Masse gegebenenfalls granuliert wird.

Ein derartiges Verfahren ist bereits bekannt. Es wird als "Slurry-Verfahren" bezeichnet. Dabei wird der Explosivstoff in wässriger Suspension vorgelegt und der in einem organischen Lösungsmittel gelöste Kunststoff zugegeben. Das Ganze wird vermischt, worauf das Lösungsmittel und das Wasser entfernt werden und die zurückbleibende Masse granuliert wird. Um die elektrostatische Aufladung des Granulats zu verhindern und die Verpreßbarkeit zu erleichtern, können während oder nach dem Mischen Anitstatika und Gleitmittel, wie Ruß oder Graphit, zugegeben werden.

Bei dem "Slurry-Verfahren" sind große Spezialgeräte erforderlich, da die Explosivstoffsuspension und die Kunststofflösung große Volumina einnehmen. Auch ist der Zeitaufwand, um den Kunststoff zu lösen und das Lösungsmittel und das Wasser zu entfernen, beträchtlich.

Das Pressen des Granulats zu Explosivstoffladungen hat bei der Erweichungstemperatur des Kunststoffs, also bei relativ hoher Temperatur, zu erfolgen.

Ferner ist es bekannt, anstelle von Kunststoff Wachs als Bindemittel einzusetzen. Dabei wird ein Wachs-Explosivstoff-Gemisch oberhalb des Schmelzpunkts des Wachses von etwa 60 bis 100°C in einem Knetter gemischt. Zwar kann dadurch das Volumen des Gemischs auf ein Vielfaches, z. B. das 20-fache gegenüber dem Slurry-Verfahren reduziert und ein handelsüblicher Knetter, wie ein Planetenmischer, eingesetzt werden, jedoch ist aufgrund des niedrigen Schmelzpunktes des Wachses die Einsatztemperatur der daraus hergestellten Explosivstoffladungen begrenzt.

Um die Verarbeitung von Kautschuk zu vereinfachen, ist es bekannt, den Kautschuk in Pulverform überzuführen. Dem Problem der Eigenklebrigkeit und dem sogenannten "cold flow" des Kautschuks wird dabei dadurch begegnet, daß in dem Kautschuk ein Füllstoff dispergiert wird ("Füllstoffhaltiges Kautschukpulver BUNA EM", Hüls-Hauszeitschrift "Der Lichtbogen" Juni 1984 der Fa. Chemische Werke Hüls AG). Als Füllstoff wird dabei Ruß oder Kieselsäure verwendet.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem die Herstellung kunststoffgebundener Explosivstoffe insbesondere hinsichtlich des apparativen Aufwandes vereinfacht wird.

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß als Kunststoff ein vorgefertigtes Pulver aus einem Gemisch aus Kunststoff und einem Material hoher spezifischer Oberfläche verwendet wird. Ein derartiges Pulver besitzt keine Eigenklebrigkeit und kann mit dem Explosivstoff nach Zugabe einer geringen Menge eines Lösungsmittels für den Kunststoff problemlos vermischt werden, d. h. es kann ein handelsüblicher Knetter oder ein sonstiger Zwangsmischer verwendet werden.

Als Kunststoff wird vorzugsweise ein thermoplastischer Kunststoff verwendet, insbesondere ein Kautschuk, wie Styrol-Butadien-Kautschuk.

Das Material hoher spezifischer Oberfläche ist ein Material mit einer spezifischen Oberfläche von mindestens 5, vorzugsweise mindestens 20 m²/g. Die Teilchen des Kunststoffpulvers, in die dieses Material dispergiert ist, besitzen vorzugsweise eine Teilchengröße von weniger als 1000 µm, vorzugsweise weniger als 500 µm. Besonders bevorzugt ist eine eng begrenzte Teilchengrößenverteilung z. B. zwischen 50 und 500 µm.

Das Material hoher spezifischer Oberfläche führt zu einem schnellen Lösen des Kunststoffs und einer homogenen Verteilung desselben auf dem Explosivstoff.

Als Material hoher spezifischer Oberfläche wird vorzugsweise Ruß verwendet, da Ruß eine antistatische Wirkung besitzt. Auf den Einsatz weiterer Antistatika kann dann häufig verzichtet werden. Außerdem wirkt Ruß als Preßhilfsmittel, so daß trotz einer relativ hohen Erweichungstemperatur des Kunststoffs von z. B. 130 bis 200°C der Explosivstoff bei einer relativ niedrigen Temperatur, d. h. einer Temperatur unterhalb 80°C und gegebenenfalls sogar bei Raumtemperatur verpreßt werden kann.

Das Material hoher spezifischer Oberfläche wirkt zugleich als Verfestigungsmittel in der gepreßten Ladung. D. h. es verhindert weitgehend ein Nachfedern, also eine Ausdehnung der Ladung durch Druckabbau nach dem Pressen sowie eine irreversible Quellung nach Temperaturbelastung oder bei Einfluß von Feuchtigkeit.

Neben Ruß kann das Material hoher spezifischer Oberfläche bei dem erfindungsgemäßen Verfahren auch eine andere Art von Graphit oder z. B. Kieselsäure und dergleichen sein.

Der Anteil des Material hoher spezifischer Oberfläche in dem vorgefertigten Kunststoffpulver beträgt in der Regel mehr als 10 Gew.-%. Häufig sind jedoch auch mehr, z. B. 40 Gew.-% oder mehr dieses Materials erforderlich, um ein nichtklebriges, rieselfähiges Pulver guter Lagerbeständigkeit zu erhalten.

Um die Leistung der Explosivstoffladung möglichst wenig zu beeinträchtigen, soll der Anteil des Kunststoffpulvers nicht zu groß sein. Demgemäß beträgt die Menge des vorgefertigten Kunststoffpulvers, bezogen auf das Gewicht des Explosivstoffs in der Regel 2 bis 15 Gew.% und im allgemeinen 3 bis 8 Gew.-%. Als vorgefertigtes Kunststoffpulver kann z. B. das von der Fa. Chemische Werke Hüls AG gelieferte Ruß-Kautschukpulver verwendet werden.

Das Kneten erfolgt bei einer Temperatur, die zweckmäßigerweise unter der Siedetemperatur des Lösungsmittels liegt. D. h. das Kneten kann auch bei Raumtemperatur erfolgen.

Als Explosivstoffe können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren sämtliche gängigen Explosivstoffe verwendet werden, also z. B. Nitramine, wie Oktogen oder Hexogen, Nitroverbindungen, wie Trinitrobenzol, oder Nitratester, wie Pentaerythritetranitrat. Weiterhin kann der kunststoffgebundene Explosivstoff Sauerstoffträger, wie Chlorate oder Perchlorate sowie Metallpulver, wie Aluminiumpulver, enthalten.

Das zum Vermischen erforderliche Lösungsmittel hat die Aufgabe das Kunststoffpulver anzulösen. Es ist also ein Nichtlösungsmittel für den Explosivstoff und ein gutes Lösungsmittel für den Kunststoff, um die Lösungsmittelmenge so gering wie möglich zu halten. Bei Kautschuk als Kunststoff ist Toluol als Lösungsmittel besonders geeignet.

Das Lösungsmittel wird nach dem Mischen entfernt, z. B. durch Verdampfen, vorzugsweise in Vakuum. Um das Volumen beim Mischen nicht zu groß werden zu lassen, soll die Menge des eingesetzten Lösungsmittels höchstens 50 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 30 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Explosivstoffs bestragen.

Nach dem Entfernen des Lösungsmittels bleibt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren meist ein rieselfähiges Granulat zurück, d. h. es kann von einem gesonderten Granuliertvorgang abgesehen werden, wodurch die Herstellung weiter vereinfacht wird. Falls jedoch eine kompakte Masse anfällt, kann dieselbe in üblicher Art und Weise granuliert werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann diskontinuierlich oder kontinuierlich durchgeführt werden.

Beim diskontinuierlichen Verfahren kann ein handelsüblicher Knetter, z. B. ein Planetenmischer oder ein anderer Zwangsmischer verwendet werden. Der Explosivstoff, das vorgefertigte Kunststoffpulver und das Lösungsmittel können dabei in beliebiger Reihenfolge in den Knetter gegeben werden.

Zur kontinuierlichen Herstellung kann ein Extruder eingesetzt werden, z. B. ein Extruder mit zwei ineinander kämmenden Schnecken.

Vorzugsweise wird der Explosivstoff mit dem zum Lösen des Kunststoffs erforderlichen Lösungsmittel in einem vorgeschalteten Arbeitsgang versetzt. Der mit dem Lösungsmittel phlegmatisierte Explosivstoff, das Kunststoffpulver sowie bei Bedarf weiteres Lösungsmittel können mit geeigneten Dosiervorrichtungen zugeführt werden. Durch Dosieren der Ausgangsstoffe wird die gewünschte Zusammensetzung des Explosivstoffgranulates gewährleistet. Das Lösungsmittel kann durch in den Verfahrensgang integrierte Evakuereinheiten bzw. durch Trocknen in einem nachgeschalteten Arbeitsgang entfernt werden.

Zugute kommt dem kontinuierlichen Verfahren also die hohe Dosiergenauigkeit des vorgefertigten Kunststoffpulvers sowie das schnelle Lösen des Kunststoffpulvers.

Das erfindungsgemäß hergestellte Explosivstoffgranulat ist zur Herstellung von Explosivstoffladungen hervorragend geeignet, da es bei einer Temperatur von weniger als 80°C; vorzugsweise weniger als 40°C verpreßbar ist. Der Druck beim Pressen beträgt dabei 500 bis 3500, vorzugsweise 1.200 bis 2.500 bar.

Dennoch ist die so hergestellte Ladung auch bei hohen Temperaturen einsetzbar, d. h. der thermische Einsatzbereich der Ladungen wird von der Erweichungstemperatur des Kunststoffs bestimmt, welche bei 160°C und mehr liegen kann.

35 Beispiel

In einen Planetenmischer werden 95 Gewichtsteile Oktogen, 5 Gewichtsteile handelsübliches Ruß-Kautschuk-Pulver der Fa. Chemische Werke Hüls AG und 30 Gewichtsteile Toluol gegeben und bei 100 °C homogen vermischt. Nach Entfernen des Toluols durch Abdampfen im Vakuum erhält man ein rieselfähiges Granulat.

Das Granulat wird bei Raumtemperatur mit einem Druck von 2000 bar zu Ladungen gepreßt. Die Ladungen weisen eine Dichte auf, die mehr als 97 % der theoretisch maximalen Dichte beträgt. Der Oberflächenwiderstand der Ladungen liegt bei ca. 10⁶ Ohm, also weit unterhalb der kritischen Grenze für die antistatische Aufladung.

Die Ladungen oder Formkörper werden wechselweise auf + 150°C und - 40°C temperiert. Nach Beendigung von 5 Zyklen und Temperieren der Körper auf Raumtemperatur sind deren Abmessungen um weniger als 0,1 % verändert. Auch sind die Körper frei von Rissen.

Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs, bei dem der Explosivstoff, der Kunststoff und ein Lösungsmittel für den Kunststoff vermischt werden, worauf das Lösungsmittel entfernt und die zurückbleibende Masse gegebenenfalls granuliert wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff als vorgefertigtes Pulver aus einem Gemisch aus dem Kunststoff und einem Material mit einer hohen spezifischen Oberfläche von mindestens 5 m²/g eingesetzt wird und das Vermischen des Explosivstoffs, des Lösungsmittels und des vorgefertigten Pulvers durch Kneten erfolgt. 5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Material hoher spezifischer Oberfläche ein Material mit einer spezifischen Oberfläche von wenigstens 20 m²/g verwendet wird. 10
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilchengröße des vorgefertigten Kunststoffpulvers weniger als 1000 µm beträgt. 15
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das vorgefertigte Kunststoffpulver mindestens 10 Gew.-% des Materials hoher spezifischer Oberfläche enthält. 20
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Material hoher spezifischer Oberfläche Ruß verwendet wird. 25
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Kunststoff ein Kautschuk verwendet wird. 30
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Kautschuk ein Styrol-Butadien-Kautschuk ist. 35
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des eingesetzten Kunststoffpulvers 2 bis 15 Gew.-%, bezogen auf den Explosivstoff, beträgt. 40
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des eingesetzten Lösungsmittels höchstens 50 Gew.-%, bezogen auf den Explosivstoff, beträgt. 45
10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zum Kneten ein Planetenmischer verwendet wird. 50
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß zum Kneten ein Extruder verwendet wird. 55
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Explosivstoff vor der Zufuhr zum Extruder zunächst mit wenigstens einem Teil des Lösungsmittels versetzt wird.

13. Verwendung des nach einem der vorstehenden Ansprüche hergestellten kunststoffgebundenen Explosivstoffs zum Pressen von Ladungen bei einer Temperatur unterhalb 80°C.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 254 820
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 87106359.0

(51)

Int. Cl.4: **C06B 45/10 , C06B 23/00 ,
C06B 21/00**

(22)

Anmeldetag: 30.04.87

(30)

Priorität: 26.07.86 DE 3625412

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.02.88 Patentblatt 88/05

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB SE

(88)

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 22.03.89 Patentblatt 89/12

(71)

Anmelder: Messerschmitt-Bölkow-Blohm
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Robert-Koch-Strasse
D-8012 Ottobrunn(DE)

(72)

Erfinder: Kleinschmidt, Ernst, Dr.
Schillerstrasse 15
D-8898 Schrobenhausen(DE)

(54)

Verfahren zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs.

(57)

Zur Herstellung eines kunststoffgebundenen Explosivstoffs werden der Explosivstoff, ein Kunststoffpulver mit einem Gehalt an einem Material mit hoher spezifischer Oberfläche, wie Ruß, sowie ein Lösungsmittel mit einem Knetter vermischt. Danach wird das Lösungsmittel für den Kunststoff entfernt und die zurückbleibende Masse wird gegebenenfalls granuliert.

EP 0 254 820 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 6359

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	US-A-3 041 216 (C.C. BICE) * Ansprüche; Spalte 2, Zeile 48 - Spalte 4, Zeile 74; Spalte 6, Zeilen 48-64; Spalte 7, Zeile 75 - Spalte 8, Zeile 5; Spalte 10, Zeilen 14-24 *	1,2,4-6	C 06 B 45/10 C 06 B 23/00 C 06 B 21/00
Y	---	7,11	
Y	EP-A-0 034 849 (S.A. PRB N.V.) * Ansprüche *	7	
A	EP-A-0 105 153 (MESSERSCHMITT-BÖLKOW-BLOHM GmbH)		
A	DE-A-1 446 875 (DYNAMIT NOBEL AG)		
Y	EP-A-0 157 911 (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.) * Ansprüche *	11	
A	DE-B-1 239 968 (DER STAATSSSEKRETÄR FÜR VERTEIDIGUNG IN DER REGIERUNG IHRER MAJESTÄT DER KÖNIGIN DER VEREINIGTEN KÖNIGREICHE VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND) * Ansprüche *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4) C 06 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-12-1988	Prüfer SCHUT, R. J.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 03.82 (P0400)